

Termék Katalógus 2015



Bemutakozás

Az egységes és magas minőségű fényezési munkák biztosítása alapvető minden profi fényezőműhely számára.



Az AUTOLUX márka széles körű alap és kiegészítő anyagválasztékot tartalmaz, amit a legkülönbözőbb fényezési elvárásoknak megfelelően dolgoztak ki. Fejlett technológiát alkalmazva, olyan alap és segédanyag választékot dolgoztunk ki, mely által könnyű színkeverést és egyszerű felhasználhatóságot nyertünk. Így rendszerünk alkalmas a legkülönbözőbb méretű javításokhoz, minden hőmérsékleti körülmény mellett.

Az AUTOLUX márka gazdaságos, ár-érték arányt biztosít. A termékeket megfelelő kiszerelési választékban értékesítjük. Ezt kombináljuk egy megfelelő edző és hígítóválasztékkal, melyet a szükséges mennyiségekben teszünk elérhetővé.



Tartalomjegyzék

Kód	Megnevezés	Oldal	Kód	Megnevezés	Oldal
AL785	Univerzális kitt	3	AL530	UHS express edző	9
AL789	Üvegszálak kitt	3	AL532	UHS gyors edző	9
AL787	Soft kitt	3	AL534	UHS normál edző	9
AL783	Alumínium kitt	3	AL522	HS gyors edző	10
AL411	2K tapadó alapozó	4	AL524	HS normál edző	10
AL425/AL427	2K töltőalapozó- szürke/sötét szürke	4	AL512	MS gyors edző	11
AL414	Epoxy alapozó	4	AL514	MS normál edző	11
AL415	1K alapozó spray átcsiszoláshoz	4	AL516	MS lassú edző	11
AL324	UHS színtelenlakk	5	AL503	Levegőnszáradó gyors lakkedző	11
AL316	SR színtelenlakk	5	AL509	Edző az AL414 Epoxy alapozóhoz	12
AL313	HS színtelenlakk	5	AL507	Normál aktivátor az AL411 2K tapadó alapozóhoz	12
AL311	MS karcálló színtelenlakk	5	AL651	Gyors higító	13
AL302	levegőn száradó gyors színtelenlakk	6	AL652	Normál higító	13
AL BC	Bázis keverőlakk	7	AL653	Lassú higító	13
AL DG	Akril keverőlakk	7	AL660	Ködölő higító	13
	Színkeverő segédeszközök	7	AL665	Ködölő higító (Sprayl)	14
AL501	MS akril gyors edző	8	AL635	Pisztoly mosó	14
AL502	MS akril normal edző	8	AL642	Műanyag előtisztító	15
			AL419	Műanyag alapozó (Sprayl)	15
			AL418	1K Műanyag alapozó	15
			AL672	Szilikonmentesítő adalék	16
			AL641	Vizoldható többcélú előtisztító	16
			AL644	Oldószeres előtisztító	16

AUTOLUX Kittek.

Az Autolux márka a kis karcoktól a kiterjedt hibahelyekig kínál kitteket a javításhoz.



AL785

Univerzális kitt

Az Autolux Univerzális kitt, az AL785, egy félrugalmas PE bázisú kitt, kiváló tapadás a különböző alapfelületeken, egyszerű felhordás, és könnyű csiszolhatóság jellemzik.

Kiszerelés: 0.25kg/0.5kg/
1.8kg/6kg

KEVERÉS

2-3 +

100



AL789

Üvegszálalás kitt

Az Autolux Üvegszálalás kitt, az AL789, egy PE bázisú kitt, mely speciális üvegszálerősítést tartalmaz. Kiváló a tapadása, mechanikai ellenállása, töltő képessége és csiszolhatósága.

Kiszerelés: 0.25kg/0.5kg/1.8kg

KEVERÉS

2-3 +

100



AL787

Soft Kitt

Az Autolux Soft kitt az AL787, egy PE bázisú kitt, melyet könnyű fölhornani és csiszolni.

Kiszerelés: 0.25kg/0.5kg/1.8kg

KEVERÉS

2-3 +

100



AL783

Alumínium kitt

Az Autolux Alumínium kitt, az AL783, egy félrugalmas PE kitt melyben Alu. por van a nagy szilárdság, hőállóság biztosítására. Kiváló a tapadása, töltőképessége és csiszolhatósága.

Kiszerelés: 0.25kg/0.5kg/1.8kg

KEVERÉS

2-3 +

100

AUTOLUX Alapozók.

Az Autolux márka széles alapozóválasztéka tetszőleges alapfelületeken biztosítja a kiváló tapadást és alapot a végső fényezéshez.




AL411

2K Tapadó alapozó

Csupasz fémen való kiváló tapadásra és korrózióvédelemre tervezték. Ez a 2K tapadó alapozó kromátmentes.

Aktivátora az AL507

Kiszerelés: 1L




AL425 / AL427

2K Töltőalapozó - szürke / sötétszürke

2K Töltőalapozó a szürke(AL425) vagy a sötét szürke(AL427), 2K akril töltőalapozó kiváló felhordhatósággal és csiszolhatósággal.

Kiszerelés: 1L/2.5L




AL414

Epoxy alapozó

2K EP alapozó kiváló tapadással bír a különböző alapfelületeken. Kiváló alapot biztosít, könnyen csiszolható. Az AL414 egy ideális alapozó a vegyes alapfelületekre.

Edzője az AL509

Kiszerelés: 1L



AL415

1K Alapozó spray az átcsiszoláshoz

1K alapozó spray a csiszolás utáni folt alapozáshoz a túlcsiszolt részekhez. Akár csiszolás nélkül átlakkozható.

Kiszerelés: 0.4L



AUTOLUX Színtelenlakk.

Az Autolux márka választékában MS, HS, UHS lakkok, valamint megfelelő edzők és hígítók találhatóak, melyek biztosítják a kiváló minőséget a javítandó felület nagyságától és a fényezési körülményektől függetlenül.



AL324

UHS Színtelenlakk

Az AL324 egy modern 2K HS, alacsony VOC tartalmú lakk, kifejezetten a vizes bázislakkok finishelésére tervezve. Nagy felületekhez, több elemhez optimális megoldás.

*Edzőválasztékot lásd a 9. oldalon

Kiszerelés: 1L / 5L

KEVERÉS



2 / 1



AL316

SR Karcálló lakk

Az AL316 egy 2K HS akril-uretán lakk, mely karcálló tulajdonságú színtelenlakk. Az AL316 alkalmas kis és teljes felületekhez egyaránt. Edzzük az AL522 HS gyors edzővel.

KEVERÉS



2 / 1

Kiszerelés: 1L / 5L



AL313

HS Színtelenlakk

Az AL313 egy magas fényű HS akril-uretán színtelenlakk, kiváló megjelenéssel és tartóssággal. Tökéletes megoldás a nagy felületekhez.

*Edzőválasztékot lásd a 10. oldalon

Kiszerelés: 1L / 5L

KEVERÉS



2 / 1

AUTOLUX Színtelenlakkok.




AL311

MS Színtelenlakk

Az AL311 egy 2K MS gyorsan száradó jól fölhasználható akril-uretán színtelenlakk, mely jó minőségű időtálló felületet képez. Az AL311 ideális folt, vagy elemfényezéshez.

*Edzőválasztékot lásd a 11. oldalon



Kiszerelés: 1L / 5L



AL302

Levegőn száradó gyorslakk

Az AL302 egy 2K levegőn száradó gyorslakk, melyet gyors levegőn történő száradáshoz terveztek hideg körülmények közé. Edzzük az AL503, egyedileg fejlesztett edzővel.



Kiszerelés: 1L / 5L

AUTOLUX KEVERŐSZÍNEK.

Teljeskörű, modern, kiváló színazonosságú keverőszín rendszer, mely rugalmas, fejlett pigmentválasztékkal rendelkezik.




AL BC

Bázis keverőlakkok

Az Autolux bázislakk, egyszerűen fújható, oldószeres rendszer a két és három rétegű javításokhoz, mely állandó jó színhűséget képvisel a fő gépkocsimárkák választékához. Spot és teljes elem fényezéshez, HS és MS Autolux szintelen lakkokhoz melyekkel, tartós magas fényt kapunk.

*Hígítóválasztékot lásd a 13.oldalon

Kiszerelés: 1L /3L




AL DG

Akril keverőszínek

Az Autolux keverőszínek 2K akril fedőlakkok, melyek folyamatosan jó színhűségűek, magas, tartós fénnel. Speciális 2K akril edzőkkel és univerzális hígítókkal rugalmasan biztosítják a műhely számára a legkülönbözőbb körülmények mellett a magas minőséget.

*Hígítóválasztékot lásd a 13.oldalon

Kiszerelés: 1L /3L



AL501

MS Akril gyors edző

Kifejezetten az Autolux márkához kifejlesztett gyors edző.

Kiszerelés: 0.5L



AL502

MS Akril normal edző

Kifejezetten az Autolux márkához kifejlesztett normál edző.

Kiszerelés: 0.5L



Kolor Box

Az Autolux márka színrendszere széles választékban tartalmaz (6,600) alapszínt és (4,700) variáns kártyát. A kártyákat a gyártók rendelései alapján állítjuk össze.



A színekártyák a kolor boxban vannak elhelyezve



AUTOLUX Edzők.

At Autolux márka széles edzőválasztéka biztosítja, hogy minden körülmények között magas minőséget érhesünk el.

Az MS edzők univerzálisak mely által egyaránt használhatjuk azokat, a fűllerekhez és a lakkokhoz. Ez a képességük és a kis kiszerelések biztosítják az alacsony költségeket.



AL530

UHS Express Edző

Az UHS Színtelen lakkhoz tervezve 18°C. alatti hőmérsékletre.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L



AL532

UHS Gyors edző

Az UHS Színtelen lakkhoz tervezve.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L



AL534

UHS Normál edző

Az UHS színtelenlakkhoz tervezve 18°C fölötti hőmérséklet esetére.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L

AUTOLUX Edzők.



AL522

HS Gyors edző

A HS Színtelen lakkhoz, és az SR karcálló lakkhoz tervezve.

Hőmérséklettartomány 20°C-ig.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L



AL524

HS Normál edző

A HS színtelenlakkhoz tervezve, ahol fontos a magas szárazanyag tartalom.

Hőmérséklettartomány 25°C-ig.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L

AUTOLUX Edzők.



AL512

MS Gyors edző

2K töltőalapozókhöz és MS színtelenlakkhoz tervezve.

18°C alatti hőmérséklet esetére

Kiszerelés: 0.2L/0.5L/2.5L



AL514

MS Normál edző

2K töltőalapozókhöz és MS színtelenlakkhoz tervezve.

25°C alatti hőmérséklet esetére

Kiszerelés: 0.2L/0.5L/2.5L



AL516

MS Lassú edző

Az MS színtelenlakkhoz kifejlesztett lassú edző.

25°C fölötti hőmérsékletre

Kiszerelés: 0.2L/0.5L/2.5L

AUTOLUX Edzők.



AL503

Levegőnszáradó gyors edző

Speciálisan a levegőnszáradó AL302 szintelen lakkhoz tervezve.

Hőmérséklet tartomány: 15°C to 25°C.

Kiszerelés: 0.5L/2.5L



AL509

Edző az AL 414 Epoxy alapozóhoz

Speciálisan az AL414 epoxy alapozóhoz tervezve.

Kiszerelés: 0.33L



AL507

Normál aktivátor az AL411. 2K Tapadó alapozóhoz

Az AL411 tapadó alapozóhoz kifejlesztve.

Kiszerelés: 1L

AUTOLUX Higítók.

Az Autolux márka higítóinak széles választéka, tetszőleges körülmények közötti jó eredményt biztosít. A higítóválaszték univerzális. Ez a rugalmas választék a kis kiszerezésekkel, alacsony költségszintet eredményez.



AL651

Gyors higító

Kis javításokhoz. A 25°C alatti hőmérséklet tartományhoz.

Kiszerezés: 1L



AL652

Normál higító

Közepes méretű javításokhoz. A 20°C-tól 30°C közötti hőmérséklet tartományhoz.

Kiszerezés: 1L/5L



AL653

Lassú higító

Nagy felületű javításokhoz, 25°C fölötti hőmérséklet tartományban.

Kiszerezés: 1L

AUTOLUX Higítók.



AL660

Ködölő higító

Az AL660 remek nedvesítő tulajdonsággal bír, így a színtelen lakkba történő belefújás láthatatlan less és magas fényt eredményez.

KEVERÉS



Szóráskész

Kiszerelés: 1L



AL665

Ködölő higító (Spray)

Az AL665 ködölő higító minden elfújási munkához, könnyű és egyszerű megoldás. Kiváló nedvesítési képessége minden belefújási munkához optimális tulajdonságú.

KEVERÉS



Szóráskész

Kiszerelés: 0.4L



AL635

Pisztoly mosó

Az AL635 higító egy magas minőségű oldószer keverék, mely remek tisztító képességgel bír a szórástechnikai eszközök számára.

Kiszerelés: 25L

AUTOLUX kiegészítő termékek.

Az Autolux márka számos kiegészítő terméke minden körülmények között elérhetővé teszi a magas minőség elérését.



AL642

Műanyag előtisztító

Az AL642 a formaleválasztó és egyéb szennyeződések festés előtti eltávolítására lett kifejlesztve. Használat előtt vízzel keverjük.

KEVERÉS



1 / 1

Kiszerelés: 1L



AL419

Műanyag alapozó (Spray)

1K műanyag alapozó spray kiszerelésben. Ideális kis felületekhez csupasz műanyagra, amikor a javítás ajánlott az elem cseréje helyett.

KEVERÉS



Szóráskész

Kiszerelés: 0.4L



AL418

1K Műanyag alapozó

Szóráskész alapozó, mely a legtöbb járműipari műanyagon kiváló tapadást biztosít. Szórásra optimalizálva, az elemcserés műanyag javításokhoz kifejlesztve.

KEVERÉS



Szóráskész

Kiszerelés: 1L

AUTOLUX kiegészítő termékek.



AL672

Szilikonmentesítő adalék

Az AL672 speciális adalékot tartalmaz, azokra az esetekre, amikor a szintetikus kráteresedése elkerülhetetlen lenne.

Kiszerezés: 0.25L

KEVERÉS



Szóráskész



AL641

Vízoldható többcélú előtisztító

Az AL641 egy vízoldható előtisztító mely minden munka előtt hatékonyan távolítja el a zsíros és egyéb szennyeződések.

Kiszerezés: 1L



AL644

Oldószeres előtisztító

Az AL644 oldószeres előtisztító, az elemnek közvetlenül a festés előtti tisztítására alkalmas tisztítószer.

Kiszerezés: 5L



	Előkészítés		Kitt				Alapozó				
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P240 - P400
			P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180	P80 - P180		P180 - P220	P180 - P220	P120 - P320	P240 - P400
	AL641: 1 Víz: 4	Szóráskész					Szóráskész	AL414: 3 AL509: 1 AL651/2/3: 0.6-0.9	AL411: 1 AL507: 1	AL425: 5 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1	AL427: 5 AL512/4/6: 1 AL651/2/3: 1
			AL785: 100 rész SHA305: 2-3 rész súlyarány	AL789: 100 rész SHA305: 2-3 rész súlyarány	AL787: 100 rész SHA305: 2-3 rész súlyarány	AL783: 100 rész SHA305: 2-3 rész súlyarány					
	Törővel hordjuk föl	AL644 törővel hordjuk föl és töröljük le az elpárolgás előtt									
	Öblítsük át tisztá vízzel										
			Kittelőlappal applikáljuk	Kittelőlappal applikáljuk	Kittelőlappal applikáljuk	Kittelőlappal applikáljuk					
								Hagymányos 1.3mm - 1.6mm HVLP/Compliant 1.3mm - 1.6mm	Hagymányos 1.3mm - 1.6mm HVLP/Compliant 1.3mm - 1.6mm	Hagymányos 1.8mm - 2.2mm HVLP/Compliant 1.5mm - 1.8mm	Hagymányos 1.8mm - 2.2mm HVLP/Compliant 1.5mm - 1.8mm
							2	2	2	2 től 4	2 től 4
							3-5 perc	10 perc rétegek közt. 10 perc szárítás előtt	5-10 perc	5-10 perc	5-10 perc
			20-30 perc @ 20°C	20-30 perc @ 20°C	20-30 perc @ 20°C	20-30 perc @ 20°C	10-15 perc @ 20°C	Fülkében: 30 perc @ 60°C Levegőn: 16 óra @ 20°C	15 perc @ 20°C	Fülkében: 20-30 perc @ 60°C Levegőn: 4-5 óra @ 20°C	Fülkében: 20-30 perc @ 60°C Levegőn: 4-5 óra @ 20°C
	AL641_V	AL644_V	AL785_V	AL789_V	AL787_V	AL783_V	AL415_V	AL414_V	AL411_V	AL425_V	AL427_V



AI BC
Bázis
keverőlakk



AI DG
Akril keverőlakk
Színkeverő
segédeszközök



AI313
HS
színtelenlakk



AI302
levegőn
száradó
gyors
színtelenlakk



AI311
MS
karcálló
színtelenlakk



AI316
SR
színtelenlakk



AI324
UHS
színtelenlakk



AI660
Ködölő
hígító



AI665
Ködölő
hígító
(Sprayl)



AI419
Műanyag
alapozó
(Sprayl)



AI418
1K
Műanyag
alapozó



AI642
Műanyag
előtisztító



AI672
Szilikontmentesítő
adalek

Szín		Lakk					Ködölő		Műanyag			
P800	P600						Ultrafine szürke Scotchbrite matító pasztával	Ultrafine szürke Scotchbrite matító pasztával				
P400	P400								Használj AL642	AL642		
P400	P400											
P400	P400											
AL BC: 1 AL651/2/3: 0.8	AL DG: 2 AL501/2: 1 AL651/2/3: 0.3	AL313: 2 AL522/4/6: 1	AL302: 2 AL503: 1	AL311: 2 AL512/4/6: 1	AL316: 2 AL522: 1	AL324: 2 AL530/2/4: 1	Szóráskész szín / lakk: 1 AL660: 2-3	Szóráskész	Szóráskész	Szóráskész	AL642: 1 Víz: 1	AL672 @ 0.5 - 2% térf. Akril fedőlakk / Autolux színtelen lakk
												FONTOS: SOHA NE tegyük Alapozóba, Füllerbe, Bázislakkba
											Törővel vagy Ultrafine szürke Scotchbrite-tal	
											Öblítsük át tisztá vízzel	
Hagyományos 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm	Hagyományos 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm	Hagyományos 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Hagyományos 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Hagyományos 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Hagyományos 1.4mm - 1.6mm HVLP 1.4mm - 1.6mm	Hagyományos 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.2mm -	Hagyományos 1.3mm - 1.6mm HVLP 1.3mm - 1.6mm			Hagyományos 1.3mm - 1.5mm HVLP 1.3mm - 1.5mm		
2 + 1 vékony réteg	2	2	2 tól 3 réteg	2	2	1 fél réteg +1 teljes réteg	Ködölés 100% AL660 vékony rétegben melléfújás feloldása	A széleken vékony rétegben a melléfújás feloldására	2	1 dupla réteg		
3 - 5 perc	5 - 10 perc	5-10 perc	3-5 perc	3-5 perc	5-10 perc	5-10 perc						
10-20 perc @ 20°C	Fülkében: 30 perc @ 60°C Levegőn: 12 óra @ 20°C	Fülkében: 25-30 perc @ 50°C Levegőn: 16 óra @ 20°C	Fülkében: 20 perc @ 40°C Levegőn: 4-6 óra @ 20°C	Fülkében: 20-30 perc @ 50°C Levegőn: 16 óra @ 20°C	Fülkében: 20-30 perc @ 50°C Levegőn: 12 óra @ 20°C	Fülkében: 20-35 perc @ 60°C Levegőn: 16-20 óra @ 20°C			10 perc	10 perc		
AL BC	AL DG	AL313	AL302	AL311	AL316_V	AL324_V	AL660	AL665	AL419_V	AL418_V	AL642	AL672

Autolux Javítófényezési termékek
Magyarországi importőre: a H-ECO-TECH Kft.
Cím: Budapest Telek utca. 1.